

**ООО «ЛПК ФОРЕСТ БИО ЭНЕРГИЯ»****Производство активированного угля****паспорт****Уголь активный древесный дроблёный  
марки БАУ-А по ТУ 20.59.54-001-44972796**

Дата изготовления:	Упаковка: бумажный мешок
Партия: №	Вес нетто: 1000
Смена: № 1	Количество мест: 100 (мешков)

<b>Наименование показателей</b>	<b>По ТУ</b>	<b>Данные анализа</b>
1. Внешний вид	Зерна черного цвета без механических примесей	Зерна черного цвета без механических примесей
2. Адсорбционная активность по йоду, %, не менее	15-45	36
3. Суммарный объем пор по воде, см <sup>3</sup> /г, не менее	1,25-1,5	1,33
4. Насыпная плотность, г/ дм <sup>3</sup> , не более	230-240	237
5. Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более № 10, не менее на поддоне, не более	2,9 95,0 2,1	2,6 95,5 1,9
6. Массовая доля золы, %, не более	5	5
7. Массовая доля влаги, %, не более	10	8

Директор

Данилов М.С.